

ISOBELL® FINE

**Rasante liscio acrilico
IN PASTA PRONTA ALL'USO**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rasante liscio in pasta acrilica, ideale per il sistema di isolamento termico con la membrana ISOBELL, da utilizzarsi in interno.

COMPOSIZIONE

Resina sintetica in emulsione acquosa con promotori di adesione, inerti a curva granulometrica controllata di 0,4 mm, alleggerita con MICROSFERE DI VETRO 3M Glass Bubbles ed additivi vari.

CONSUMO

0,3-0,4 kg/mq per la rasatura finale ad aspetto liscio.

ESSICCAZIONE

Secco al tatto 6 ore
Secco profondità 48-60 ore

Dati riferiti a 20° C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura.



MANIFATTURA DEL SEVESO S.p.A

Via: Vespucci, 20 | 24046 Osio Sotto (BG)

T: +39 035 881950 | www.isobell.it | info@isobell.it

 MADE IN ITALY

SCHEDA

IMPIEGO

Impasto a base acrilica alleggerito con le microsfere di vetro, ideale per la rasatura liscia a seguito della posa del sistema ISOBELL® con adesivi rasanti BOND. Prodotto innovativo con effetto anticondensa, e capacità di riflettere il calore. Ha un alto potere adesivo ed è ideale per la finitura liscia della membrana ISOBELL® ottenendo così un prolungamento del potere isolante. Grazie alla presenza in formulazione di microsfere cave ed alla sua formulazione innovativa, si risolvono problemi di muffa e di condensa e di ponti termici.

SUPPORTO

Ideale per interno dove si vuole intervenire per il risanamento delle pareti ammalorate. Contribuisce all'ottimizzazione dell'efficienza energetica ed al comfort degli ambienti interni grazie alla sua proprietà di isolamento termico. Può essere applicato su tutti i tipi di intonaco. La superficie deve essere asciutta e priva di sporcizia o polvere. Eventuali presenze di muffe o alghe devono essere preventivamente trattate con idonei prodotti igienizzanti. Operare con temperature comprese tra + 5° C e + 30° C. Condizioni climatiche avverse possono imporre la realizzazione di adeguate protezioni durante la fase di asciugatura. Conservare il prodotto negli imballi originali ed in luogo asciutto.

APPLICAZIONE

Terminata la posa della membrana ISOBELL® ed eseguita la rasatura almeno a due mani, sempre con BOND, ad asciugatura terminata applicare la finitura liscia sul supporto da trattare con la spatola cercando di ottenere un consumo di circa. 0,3-0,4 kg/m². Altrettanto potrebbe essere usato come rasante fine delle superfici alle quali si vuole conferire semplicemente una protezione aggiuntiva e non necessariamente rivestite con la membrana ISOBELL®. Si consiglia una stesura di fissativo acrilico prima della finitura finale qualora le superfici non siano nuove e quindi polverose e sfarinanti. Ad asciugatura terminata per avere un effetto estremamente liscio si potrebbe procedere a carteggiare.

CONSERVAZIONE

24 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C.

TEME IL GELO

CONFEZIONE: 10 kg