

ISOBELL® STUCCO

**Adesivo rasante acrilico
IN PASTA PRONTA ALL'USO**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo/rasante in pasta ideale per il trattamento di murature fessurate ed esposte alle avverse condizioni meteorologiche. Costituisce un sistema altamente elastico con caratteristiche dinamiche mantenute nel tempo.

COMPOSIZIONE

Resina sintetica in emulsione acquosa con promotori di adesione, inerti a curva granulometrica controllata, alleggerita con perlite ed additivi vari. Rivestimento in pasta, grana 1 mm a base di legante acrilico pronto all'uso, ad elevata idrorepellenza ed eccezionale lavorabilità.

CONSUMO

1,5 - 2 kg/mq per incollaggio con spatola dentata da 4-5 mm;
2 - 2,5 kg/mq per la rasatura a due mani.

ESSICCAZIONE

Secco al tatto 6 ore
Secco profondità 48-60 ore

Dati riferiti a 20° C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura.



MANIFATTURA DEL SEVESO S.p.A

Via: Vespucci, 20 | 24046 Osio Sotto (BG)

T: +39 035 881950 | www.isobell.it | info@isobell.it

 **MADE IN ITALY**

SCHEDA

IMPIEGO

I supporti da trattare devono essere integri, senza parti in fase di distacco, privi di sostanze che possono ostacolare l'adesione del sistema (oli, grassi) e molto importante asciutti; la presenza di umidità può provocare il distacco del rivestimento. Impasto sintetico plastico-autoadesivo da usarsi tale quale nella messa in opera di membrana tipo ISOBELL. Può essere anche come rasante finale o come rasante per annegamento rete.

SUPPORTO

Ideale per utilizzo esterno, dove si vuole intervenire per il risanamento di pareti e facciate ammalorate. Può essere applicato su tutti i tipi di intonaco. La superficie deve essere asciutta e priva di sporcizia o polvere. Eventuali presenze di muffe o alghe devono essere preventivamente trattate con idonei prodotti igienizzanti.

APPLICAZIONE

Dopo averlo miscelato il materiale è subito pronto all'uso. Non utilizzare su supporti umidi. Applicare l'adesivo sul supporto da trattare con spatola dentata cercando di ottenere un consumo di circa 1,5/2 kg/mq. Provvedere successivamente alla posa della membrana tipo ISOBELL®. Terminata la posa procedere alla rasatura con spatola. Per esterno si deve stendere una mano in più del prodotto STUCCO prima dell'applicazione del rivestimento e sui giunti, potete mettere una garza in fibra di vetro da 80 gr e larga 100 mm.

CARATTERISTICHE

Alta idrofobia: la particolare formulazione del prodotto permette una protezione dagli agenti atmosferici creando una pelle continua che impedisce il passaggio di acque meteoriche mantenendo quindi asciutte le pareti, garantendo al contempo la traspirabilità del supporto.

Lavorabilità: la tixotropia dell'adesivo/rasante ha una ottima scorrevolezza e buona adesione al supporto per limitare i distacchi del materiale in fase di posa.

Protezione da muffe e alghe grazie agli speciali additivi antimuffa si garantisce un ottimo grado di protezione.

CONSERVAZIONE

24 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C.

TEME IL GELO

CONFEZIONE: 20 kg